PU-LMF® 02

PU-KLIJAI

PU LMF 02- tai lakūs, kietėjantys PU (poliuretano) 1-komponenčiai klijai, neturintys tirpiklių ir plastifikatorių. Jie sukurti specialiai RESITRIX® CL membranoms klijuoti. Šie klijai neputoja ir turi itin gerą varžą, tepami juostomis ar uždengiant visą stogo plotą, dažniausiai naudojami norint RESITRIX® CL hidroizoliacinę membraną priklijuoti prie:

- EPS standžių putų plokštės, DAA-DM arba DAA-DH tipo;
- medienos medžiagų;
- kietų medžiagų.
- netinka naudoti su mikšta PVC danga.

Privalumai:

- Klijai neturi tirpiklių ir yra draugiški aplinkai bei nedegūs. Šios savybės suteikia galimybę PU LMF 02 klijus naudoti įvairiuose pastatuose: darželiuose, mokyklose, ligoninėse.
- Sumažintos išlaidos, nes klijai parduodami paruošti naudojimui, ir nereikia jokių papildomų brangių aplikatorių.
- Idealiai tinka naudoti ant akyto ir neakyto paviršiaus.
- Labai ekonomiškas naudojimas, nes pakanka klijuoti tik juostomis, o nedengiant viso paviršiaus.
- Palaiko stogų ilgaamžiškumą, nes yra labai elastingi ir atsparūs karščiui.
- Visiškai saugūs transportavimui ir laikymui, nes PU LMF 02 yra nepavojinga medžiaga.
- Montuotojams ir bendras pastato saugumas išauga, nes dengiant stogą išvengiama atvirų liepsnų.

Montavimas	Pagrindo paviršius turi būti be dulkių, riebalų, vandens ir t.t. Klijai tepami naudojant volelį. Išilginės ir skerdinės siūlės neturi būti padengtos klijais.		
Apdorojimo laikas	Esant normaliam orui, galima dengti membraną praėjus iki 30 min. Laikas gali kisti priklausomai nuo klimato, temperatūros ir drėgmės. Mes rekomenduojame pradėti kloti po 5-10 min.		
Tirpikliai ir valikliai	Panaudotus įrankius reikia kuo skubiau nuvalyti su tirpikliu G 500. Šis valiklis tinka metaliniams ir išteptai įrangai bei paviršiams.		
Laikymas	PU LMF 02 klijai yra neatsparūs drėgmei, todėl turi būti laikomi hermetiškai uždarytame inde sausoje aplinkoje. Optimali saugojimo temperatūra yra nuo 5°C iki 30°C. Originalioje pakuotėje laikomas 9 mėn. Reikia saugoti nuo šalčio.		
Sudėtis	Poliuretanas		
Spalva	Melyna		
Konsistencija	Skystas, lengvai tepamas		
Tankis	1056 kg/m^3	**Klijavimo temperatūra**	nuo 5°C iki 30°C
Klampumas	6.500 mPa	**Atsparumas**	nuo -30°C iki 100°C
Kietųjų medžiagų kiekis	35 %	**Darbo laikas (10°C;20°C;30°C)**	30; 15; 7 min.
Sunaudojimas	iki 200 g/m^2	**Kietėjimo laikas (10°C;20°C;30°C)**	90; 45; 25 min.

CARLISLE CM EUROPE

Informacija, pateikta aukščiau, pagrįsta mūsų veiklos patirtimi ir bandymų rezultatais. Ji atspindi mūsų žinių ir įsitikinimų lygį informacijos spausdinimo metu. Informacija negali būti pretenzijų ar ieškinių pagrindu. Tobulėjant technologijoms ir kylant kokybės reikalavimams, pasiliekame teisę gerinti savo produkcijos asortimentą pagal aukščiausius standartus.

CE

UAB „Miško namas“
Buveinės adresas: J. Jablonskio g. 2, Anykščiai
Padalinio adresas: Liepsnos g. 4, Vilnius

El. p. info@epdmdanga.lt
Mob. tel. 8 608 26226
www.epdmdanga.lt