HERTALAN® EASY STICK GS

Lanksti hidroizoliacija

VISIŠKAI LIPNI EPDM JUOSTŲ SISTEMA

HERTALAN® EASY STICK GS yra lipnios, sustiprintos EPDM juostos, kurios ypač tinka fasadų, pvz. langų ir durų, intarpams hidroizoliuoti.

HERTALAN® EASY STICK GS – EPDM juostos

HERTALAN® EASY STICK GS yra lipnios, stiklo pluoštu sustiprintos EPDM juostos, kurios ypač tinka fasadų, pvz. langų ir durų, intarpams hidroizoliuoti. Apatinę dalį sudaro aukštos kokybės lipnus butilo sluoksnis, apsaugotas skiriamaja plėvele. Juostos yra standartinio pločio nuo 100 iki ne daugiau kaip 1000 mm ir 20 m ilgio. Dėl bendro 1,3 mm storio, medžiaga gali būti labai gerai pritaikyta skirtingų komponentų geometrijai. HERTALAN® EASY STICK GS taip pat gali būti naudojama, kaip drėgmės barjeras pagal DIN EN 13967. EPDM juostą galima naudoti net esant žemai lauko temperatūrai. Ant absorbuojančių pagrindų taip pat turėtų būti naudojamas gruntas.
Medžiaga yra natūraliai atspari UV spinduliams ir atspari dideliems temperatūros pokyčiams. Dėl stiklo pluošto armatūros sluoksnio gaminys tampa dar tvirtesnis ir dar geriau sugeba valdyti pastato judesius. Ypač ilga, daugiau nei 50 metų, eksploatavimo trukmė garantuoja tvirtą sandarumą, kuris trunka ilgiau nei pastato eksploatavimo laikas!

Išsamius reikalavimus dengiamam pagrindui ir montavimo instrukcijas skaitykite HERTALAN® specifikacijos gairėse arba HERTALAN® taikymo instrukcijose.

HERTALAN® EASY STICK GS			
ILGIS	20 m	POLIMERAS	EPDM
PLOTIS	0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.0 m	SPALVA	juoda
STORIS	nuo 1.3 mm	SVORIS PLOTO VIENETUI	1.4 kg / m²

SAVYBĖS	TESTAS		REIKALAUJAMA REIKŠMĖ	PASIEKTAS REZULTATAS
MATOMI TRŪKUMAI	EN 1850-2		Išlaikyta	Atitinka
TIESUMAS	EN 1848-2	mm	≤ 30	Atitinka
ĮTEMPIO STIPRUMAS (L / Q)	EN 12311-2	N / mm	≥ 6	7
MAKSIMALUS PAILGĖJIMAS (L / Q)	EN 12311-2	%	≥ 400	450
ATSPARUMAS PLYŠIMUI (L / Q)	EN 12310-1	N	≥ 50	65
SULYDYTŲ SIŪLIŲ ATSPARUMAS KIRPIMUI	EN 12317-2	N / 50 mm	≥ 200	250
DEGUMAS	EN 13501-1	-	E klasė	E klasė
ATSPARUMAS STATINEI APKROVAI	EN 12691	mm		NPD
NELAIDUMAS VANDENIUI	EN 1928	-	Nepralaidus	Atitinka
VANDENS GARŲ DIFUZIJAI ATSPARUMO KOEFICIENTAS - μ	EN 1931			NPD
PATVARUMAS SENĖJIMUI NUO VANDENS GARŲ PRALAIDUMO	EN 1296 / EN 1931			NPD
SKYSTŲ CHEMIKALŲ POVEIKIS	EN 1847 / EN 12311-2	-	Išlaikyta	Atitinka