RESITRIX®

VANDENIUI ATSPARIOS MEMBRANOS

CL

KLIJUOJAMA POLIURETANINIAIS KLIJAIS

Greitai paklojama membrana

tarnauja dešimtmečius

CARLISLE CM EUROPE

WWW.RESITRIX.COM

RESITRIX® CL

VANDENIUI ATSPARIOS MEMBRANOS

Pasaulyje priklijuota dešimtys milijonų kvadratinių metrų *RESITRIX*® stogo dangos.

RESITRIX® CL – EPDM pagrindu sukurta, stiklo pluoštu sustiprinta kompozitinė guminė membrana, prilydoma karštu oru. Apatinė pusė yra padengta polimeriškai modifikuotu bitumu su smėlio pabarstu.
RESITRIX® CL hidroizoliacinė membrana yra pritaikyta šaltam klijavimui PU (poliuretaniniais) klijais. Klijuojant šaltu būdu, nepažeidžiamas stogo pagrindas. Dažniausiai naudojama ant poliuretano putplasčio plokščių, kai hidroizoliacija įrengiama tiesiai ant stogo apšiltinimo.

- Tarnavimo laikas - keli dešimtmečiai.
- Dengiama tik vienu sluoksniu.
- Išlieka tampri ir lanksti esant net -30° C.
- Nesutrūkinėja.
- Atspari ozonui, UV ir infraraudonųjų spindulių poveikiui be papildomos paviršiaus apsaugos.
- Atspari daugeliui chemikalų ir į atmosferą išmetamiems teršalams.
- Galima derinti su bitumu.
- Sudėtyje nėra chloro ir plastifikatorių.
- Neslidi net drėgna.
- Nesusitraukia per visą naudojimo laikotarpį.
- Pakartotinai perdirbama.
- Turi CE sertifikarą pagal ETA-06/0258 ir DIN EN 13967.
- BBA sertifikatas nr. 06/4329.

Naudojimo būdai:

- Dalinai priklijuojama su PU-LMF-02 poliuretaniniais klijais.
- Pilnai priklijuojama su karštu bitumu.
- Pritvirtinant apkabomis (nestandartinis sprendimas).
- Dengiama balasto principu (nestandartinis sprendimas).

Medžiagų savybės			
Storis:	3,1 mm ± 10%	Pločiai:	1000 mm
Svoris ploto vienetui:	3,5 kg/m ^{2}	Tinkama naudojimui:	24 mėnesiai originalioje pakuotėje
Ilgis:	10 m		

Fizinės savybės			
Bandomoji savybė	**Reikalaujama reikšmė**		**Nustatyta reikšmė**
Tempiamasis stipris pagal DIN EN 12311-2	išilginis: skersinis:	≥ 250 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm	361 N/50 mm 333 N/50 mm
Pailgėjimas trūkio metu pagal DIN EN 12311-2	išilginis: skersinis:	≥ 300% ≥ 300%	600% 600%
Stabilumas po 6 val. esant 80°C pagal DIN EN 1107-2	išilginis: skersinis:	≤ 0,5% ≤ 0,5%	+ 0,1 % + 0,2 %
Šaltojo lenkimo testas esant -30°C pagal DIN EN 1109/ DIN EN 495-5	jokių įtrūkių		jokių įtrūkių
Atsparumas ozonui pralaikius 14 dienų vandenyje pagal DIN EN 1844	nulinis lygis		nulinis lygis
Sujungimai / sluoksnio tvirtumas pagal DIN EN 12316-2 / šlyties jėga pagal DIN EN 12317-2		≥ 80N/50 mm ≥ 200N/50 mm	170 N/50 mm 700 N/50 mm
Vandens garų difuzijos varžos koeficientas pagal DIN EN 1931			apytiksliai 58.000
Atsparumas ugniai pagal DIN 4102, 1 dalis	B 2		B 2
Reakcija į ugnį pagal DIN EN 13501, 1 dalis	E klasė		E klasė
Atsparumas ugniai pagal DIN EN 4102, 7 dalis, ir DIN EN 1187	atspari skrandančioms kibirkštims ir spinduliuojamai šilumai		atspari skrandančioms kibirkštims ir spinduliuojamai šilumai
Statybinių medžiagų ir konstrukcijų atsparumo ugniai testas pagal BS 476 trečią dalį „Išorinio gaisro poveikis stogams“	atspari ugniai		atspari ugniai

CARLISLE CM EUROPE

Informacija, pateikta aukščiau, pagrįsta mūsų veiklos patirtimi ir bandymų rezultatais. Ji atspindi mūsų žinių ir įsitikinimų lygį informacijos spausdinimo metu. Informacija negali būti pretenzijų ar ieškinių pagrindu. Tobulėjant technologijoms ir kylant kokybės reikalavimams, pasiliekame teisę gerinti savo produkcijos asortimentą pagal aukščiausius standartus.

CE

UAB „Miško namas“
Buveinės adresas: J. Jablonskio g. 2, Anykščiai
Padalinio adresas: Liepsnos g. 4, Vilnius

El. p. info@epdmdanga.lt
Mob. tel. 8 608 26226
www.epdmdanga.lt