RESITRIX®

VANDENIUI ATSPARIOS MEMBRANOS

SK W
FULL BOND

ITIN LIPNI IR ATSPARI ŠAKNIMS

Greitai paklojama membrana

tarnauja dešimtmečius

CARLISLE CM EUROPE

WWW.RESITRIX.COM

RESITRIX® SK W FULL BOND

VANDENIUI ATSPARIOS MEMBRANOS

Pasaulyje priklijuota dešimtys milijonų kvadratinių metrų *RESITRIX*® stogo dangos.

RESITRIX® SK W Full Bond – EPDM pagrindu sukurta, stiklo pluoštu sustiprinta kompozitinė guminė membrana, prilydoma karštu oru. Apatinė pusė pilnai padengta savaime prisiklijuojančiu, polimeriškai modifikuotu bitumu, apsaugotu nuplėšiama plėvele.
RESITRIX® SK W Full Bond galima naudoti plokštiems stogams, vandeniui atspariam „žaliųjų stogų“ paklotui, balkonams ir terasoms.

- Tarnavimo laikas - keli dešimtmečiai.
- Dengiama tik vienu sluoksniu.
- Išlieka tampri ir lanksti esant net -30° C.
- Nesutrūkinėja.
- Atspari ozonui, UV ir infraraudonųjų spindulių poveikiui be papildomos paviršiaus apsaugos.
- Atspari daugeliui chemikalų ir į atmosferą išmetamiems teršalams.
- Galima derinti su bitumu.
- Sudėtyje nėra chloro ir plastifikatorių.
- Neslidi net drėgna.
- Nesusitraukia per visą naudojimo laikotarpį.
- Pakartotinai perdirbama.
- Turi CE sertifikarą pagal ETA-06/0174 ir DIN EN 13967.
- BBA sertifikatas nr. 06/4329.
- Atspari šaknų įaugimui pagal FLL-procedūrą ir EN 13948.

Naudojimo būdai:

- Pilnai prilimpanti ant visiškai FG 35 praimeriu padengto paviršiaus.
- Pilnai prilimpanti ant dalinai FG 35 praimeriu padengto paviršiaus.
- Pilnai prilimpanti be FG 35 praimerio ant naujos bitumo dangos.
- Pritvirtinant apkabomis ir/ar klijais be FG 35 praimerio.

Medžiagų savybės			
Storis:	2,5mm ± 10%	Pločiai:	1000mm
Svoris ploto vienetui:	2,75 kg / m²		(333 mm, 500 mm ir 666 mm galimi)
Ilgis:	10m	Tinkama naudojimui:	12 mėnesių originalioje pakuotėje

Fizinės savybės			
Bandomoji savybė	**Reikalaujama reikšmė**		**Nustatyta reikšmė**
Tempiamasis stipris pagal DIN EN 12311-2	išilginis: skersinis:	≥ 250 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm	361 N/50 mm 333 N/50 mm
Pailgėjimas trūkio metu pagal DIN EN 12311-2	išilginis: skersinis:	≥ 300% ≥ 300%	600% 600%
Stabilumas po 6 val. esant 80°C pagal DIN EN 1107-2	išilginis: skersinis:	≤ 0,5% ≤ 0,5%	+ 0,1 % + 0,2 %
Šaltojo lenkimo testas esant -30°C pagal DIN EN 1109/ DIN EN 495-5	jokių įtrūkių		jokių įtrūkių
Atsparumas ozonui pralaikius 14 dienų vandenyje pagal DIN EN 1844	nulinis lygis		nulinis lygis
Sujungimai / sluoksnio tvirtumas pagal DIN EN 12316-2 / šlyties jėga pagal DIN EN 12317-2		≥ 80N/50 mm ≥ 200N/50 mm	140 N/50 mm 570 N/50 mm
Vandens garų difuzijos varžos koeficientas pagal DIN EN 1931			apytiksliai 58.000
Atsparumas ugniai pagal DIN 4102, 1 dalis	B 2		B 2
Reakcija į ugnį pagal DIN EN 13501, 1 dalis	E klasė		E klasė
Atsparumas ugniai pagal DIN EN 4102, 7 dalis, ir DIN EN 1187	atspari skrandančioms kibirkštims ir spinduliuojamai šilumai		atspari skrandančioms kibirkštims ir spinduliuojamai šilumai
Statybinių medžiagų ir konstrukcijų atsparumo ugniai testas pagal BS 476 trečią dalį „Išorinio gaisro poveikis stogams“	atspari ugniai		atspari ugniai

CARLISLE CM EUROPE

Informacija, pateikta aukščiau, pagrįsta mūsų veiklos patirtimi ir bandymų rezultatais. Ji atspindi mūsų žinių ir įsitikinimų lygį informacijos spausdinimo metu. Informacija negali būti pretenzijų ar ieškinių pagrindu. Tobulėjant technologijoms ir kylant kokybės reikalavimams, pasiliekame teisę gerinti savo produkcijos asortimentą pagal aukščiausius standartus.

CE